

Caparol-Grundplastik

Дисперсионная пластичная масса для нанесения структурных покрытий и мелкозернистого шпатлевания.



Описание продукта

Область применения:	Для нанесения легко моделируемых пластичных внутренних покрытий. Может применяться также в качестве мелкозернистой шпатлевки. Caparol-Grundplastik может покрываться любыми дисперсионными, латексными красками и акриловыми лаками из ассортимента Caparol. В качестве мелкозернистой шпатлевки хорошо тянется, наполняет и превосходно шлифуется в сухом состоянии.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ разнообразно структурируется ▪ способен к сорбции ▪ способен к диффузии ▪ высокая наполняющая способность ▪ с мягким запахом ▪ может подвергаться сухому шлифованию
Основа материала:	Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55945.
Упаковка:	25 кг
Цветовой тон:	Белый.
	<p>Колеруется макс. 10% AmphibolinVollton- und Abtönfarben или CaparolColor. При добавлении большего количества колера получаются очень плоско растекающиеся структуры. При заказе материала одного цветового тона от 100 кг по запросу продукт может быть поставлен с заводской колеровкой.</p>
Степень глянца:	Тускло-матовая (DIN EN 13 300).
Хранение:	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Класс мокрого истирания: класс 3, соответствует устойчивости к смыванию согласно DIN 53778 ▪ Максимальная величина зерна: мелкое зерно (< 1300 мкм) ▪ Плотность: ок. 1,3 г/см³



Применения

<p>Подходящие подложки:</p>	<p>Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.</p>
<p>Подготовка поверхности:</p>	<p>Штукатурки растворной группы PII и PIII:</p> <p>Прочные, нормально впитывающие штукатурки покрывать без предварительной обработки.</p> <p>На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrundE.L.F. или CapaSol LF.</p> <p>Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV и PV:</p> <p>Нанести грунтовочный слой CaparolHaftgrund.</p> <p>Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-TiefgrundTB.</p> <p>Гипсовые строительные плиты:</p> <p>На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiGrundE.L.F. или Caparol-TiefgrundTB.</p> <p>На сильно уплотнённые, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой CaparolHaftgrund.</p> <p>Гипсокартонные плиты:</p> <p>Отшлифовать шпаклевочные граты. Закрепить мягкую и отшлифованную гипсовую шпаклевку с помощью Caparol-TiefgrundTB. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью CaparolHaftgrund, OptiGrundE.L.F. или CapaSol LF.</p> <p>Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие, выполняемое с помощью грунтовок Caparol AquaSperrgrund. См. памятку № 12.</p> <p>Бетон:</p> <p>Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мучную и песчаную осыпь.</p> <p>Пористый бетон:</p> <p>Нанести грунтовочный слой Caparplex, разбавленный водой в пропорции 1:3.</p> <p>Кладка из кирпича и силикатного кирпича:</p> <p>Покрытие наносится без предварительной обработки.</p> <p>Покрытия с несущей способностью:</p> <p>На матовые, слабо впитывающие поверхности покрытие наносится без предварительной обработки.</p> <p>Глянцевым и лакированным покрытиям придать шероховатость, нанести грунтовочный слой CaparolHaftgrund.</p> <p>Покрытия, утратившие несущую способность:</p>

Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность.

На слабо впитывающие, гладкие покрытия нанести грунтовочный слой CaparolHaftgrund.

На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrundE.L.F. или CapaSol LF.

Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем, удалить пыль. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью Caparol-TiefgrundTB.

Покрытия, выполненные клеевой краской:

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol-TiefgrundTB.

Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои:

Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью Caparol-TiefgrundTB.

Заплесневевшие поверхности:

Удалить плесень путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью материалов Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Нанести грунтовочное покрытие, соответствующее типу и свойствам подложки. На сильно повреждённые поверхности необходимо нанести заключительное покрытие Indeko-W, Malerit-W. При этом необходимо соблюдать установленные законом и местными властями предписания (например, предписание по работе с биоматериалами и опасными веществами).

Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:

Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания.

Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. При нанесении на сильно загрязненные поверхности может потребоваться дополнительное заключительное покрытие Aqua-inn№1.

Деревянные материалы:

Нанести покрытие водоразбавимыми, экологически чистыми акриловыми лаками Capacryl Acryl-Lacken или краской Capadur-Holzfarbe (ТИ № 960 и № 190).

Мелкие дефекты:

Выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-Akkordspachtel, при необходимости загрунтовать.

Способ нанесения:

Равномерно нанести кистью, валиком или распылителем, смоделировать поверхность структурным валиком. Если по поверхности пройти валиком из пенопласта, зерно 3-5 мм, то материал Caparol-Grundplastik создаст мелкозернистое пластичное покрытие с «апельсиновой структурой». Рабочие инструменты после использования помыть водой.

Структура покрытия:

Грунтовочное и промежуточное покрытие:

Нанести равномерный густой слой CaparolHaftgrund. На сильно или неравномерно впитывающие поверхности предварительно нанести грунтовочное покрытие OptiGrundE.L.F. или CapaSol LF.

Заключительное покрытие:

Нанести Caparol-Grundplastik, в зависимости от желаемой структуры разбавить макс. 5% воды.

При колеровании с помощью колеров AVA - AmphibolinVollton- und Abtönfarben или CaparolColor материал Caparol-Grundplastik не разбавлять.

Расход:

В зависимости от желаемой структуры и свойств подложки ок. 700-1000 г/м². Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: + 5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 часа поверхность сухая. Покрытие полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:

Угол распыления: 40°

Распылитель: 0,035"

Давление распыления: 180 - 200 бар.

Указание:

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём. При нанесении безвоздушным распылителем краску необходимо тщательно перемешать. При применении продукта Caparol-Tiefgrund ТВ в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan- Putzfestiger без ароматов со слабым запахом. При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры. См. инструкцию №2 «Шпатлевание гипсовых плит» профессионального объединения гипсовой промышленности.

Указания

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу сразу же промыть пораженные участки чистой водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Дополнительные сведения:

см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие

остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 10 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-DF02

Состав:

Дисперсия полиакрилатной смолы, диоксид титана, карбонат кальция, вода, эфир гликоля, добавки, консерванты.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №671 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>